

ИННОПРАЙМЕР М-М (INNOPRIMER M-M)

Грунтовочный состав на метилметакрилатной основе

ТУ 23.99.12-023-48969383-2017.

Быстрополимеризующийся, активный, грунтовочный состав, не содержащий растворитель, производится на основе метилметакрилатной (ММА) смолы, состоит из компонента «А» и порошкового инициатора, поставляемого в строго дозированном количестве.

Область применения

Праймер предназначен для подготовки (грунтования) металлических и других непитающихся изолируемых поверхностей перед нанесением гидроизоляционной системы Апикор® ДМ (Aricor® DM), Апикор® ПМ (Aricor® PM) (см. технические листы) и других совместимых материалов, для улучшения их адгезии к обрабатываемой поверхности.

Особенности материала

- отверждается за счет введения инициатора;
- обеспечивает очень высокое сцепление с поверхностью, даже с 4 степенью очистки;
- быстрое время полимеризации;
- возможность работать при отрицательной температуре воздуха;
- может применяться при высокой относительной влажности воздуха.

Инструкция по работе с материалом	
Условия выполнения работ в системе с гидроизоляционным материалом Апикор® ДМ (Aricor® DM), Апикор® ПМ (Aricor® PM) должны удовлетворять требованиям их технической документации.	
Подготовка поверхности	Производство работ
<p>Металлическая поверхность не должна иметь ржавчины, окалин, неровностей с острыми кромками, масляных пятен. На металле не должно быть капельной влаги, вызванной атмосферными осадками, либо конденсацией влаги из воздуха.</p> <p>Поверхность должна быть очищена от мусора, пыли. Влажность металлической поверхности определяется по точке росы. Температура окружающего воздуха при выполнении работ должна быть такой, чтобы точка росы была минимум на 3°C ниже температуры металла.</p> <p>Металлическая поверхность должна быть очищена от ржавчины и окалин абразивоструйным методом и обезжирена, в отдельных случаях допускается обработка модификатором ржавчины «Апикор® МР» (см. технический лист «Апикор® МР»).</p>	<p>Грунтовочный состав наносится валиком или раклей. Готовить грунтовочный состав следует непосредственно перед нанесением.</p> <p>Если грунтовочный состав отливается из большой емкости в меньшую емкость для смешивания на месте, непосредственно перед сцезиванием его следует тщательно размешать. Непосредственно перед применением грунтовочный состав необходимо тщательно размешать электрическим миксером (150-300 об/мин) со спиралевидной насадкой. Необходимо следить за тем, чтобы в смесь не захватывался избыточный воздух, и продолжать размешивание, постепенно добавляя требуемое количество инициатора, пока вся добавка полностью не распределится в смоле. После добавления инициатора грунтовочный состав необходимо нанести в период времени жизни (15 мин). Основание должно быть полностью покрыто наносимым грунтом. Не допускается наносить грунтовочный состав с избытком, образуя лужи. В случае образования луж или разливов необходимо тщательно прокатать поверхность сухим валиком, удаляя залитые участки. Нельзя наносить грунтовочный состав, если он начал превращаться в гель. Высохшие участки должны иметь глянцевую поверхность, в противном случае, нужно нанести второй слой. Загрунтованная поверхность должна быть тщательно осмотрена на наличие дефектов, особенно небольшие раковины. В случае обнаружения каких-либо видимых дефектов, наносится второй слой грунтовочного состава.</p> <p>Работы рекомендуется выполнять при температуре воздуха от -30°C до +30°C. Расход праймера составляет 0,2 кг/м².</p>

Подготовка материала		Инструмент и оборудование	
Непосредственно перед применением в грунтовочный состав необходимо добавить инициатор в соотношении указанном в таблице и тщательно перемешать смесь механическим миксером до его полного растворения в нем.		После окончания работ инструмент необходимо очистить используя растворитель ацетон.	
Количество инициатора в зависимости от температуры основания			
Температура основания, °С	Инициатор, % от связующего	Время жизни, мин	Время полимеризации, мин
30	2	11-13	18-20
20	3	15-20	23-25
10	5	15-20	25-30
5	6	15-20	25-30
0	6	9-11	14-16
-5	6	25-27	48-50
-10	6,1	40	70
Технические характеристики продукта			
Показатель	Ед. изм.	Значение	Метод определения / Примечание
Плотность	г/см ³	0,9-1,1	ГОСТ 18995.1
Время полимеризации, не более	мин	40	ГОСТ 19007
Условная вязкость, в пределах	с	15-25	ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	99	ГОСТ 31939
Жизнеспособность	мин	15-20	
Внешний вид	Прозрачный низковязкий материал, с заметной опалесценцией		
Поставка / тара	Металлическое ведро 20л – 20кг, порошковый инициатор поставляется в 500-1000 мл пластиковой таре.		
Хранение / транспортировка			
Составы могут транспортироваться всеми видами транспорта в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и ГОСТ 9980.5. Составы должны храниться в крытом сухом складском помещении в герметично закрытой таре. Хранение и транспортирование при температуре от -30 до +30°С. Срок хранения 6 мес.			
Утилизация отходов			
Высохшие остатки материала утилизируются обычным образом, как строительный мусор. В жидком состоянии запрещается сливать в канализацию.			
Меры предосторожности			
Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений не оборудованных принудительной вентиляцией. Праймер огнеопасен! Во время проводимых работ не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании праймера на кожу удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании праймера в глаза промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.			

Приведённые в настоящем документе сведения не носят характер гарантийных обязательств. В каждом отдельном случае необходимо принимать во внимание особенности строительного объекта, условия проведения работ и цели применения материала.